



ELASTOMERIC - 515 Active

Эластомерик - 515 Актив

Добавка активатор для битумно-полимерных составов на водной основе

ТЕХНИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
TDS511 17/08/2012

Описание:

ELASTOMERIC - 511 Active – сухая добавка активатор для битумно-полимерных составов на водной основе. Материал специально разработан для ускорения деэмульгирования битума в составе композиций, сокращения времени высыхания, увеличения прочности и адгезии практически ко всем основаниям. Применение добавки активатора позволяет наносить битумно-полимерные мастики и пасты пятисотой серии на вертикальные и наклонные поверхности более толстым слоем за один проход.

Время высыхания покрытий с добавкой зависит от толщины слоя, характера поверхности, а так же погодных условий и составляет 3 - 12 часов перед нанесением следующего слоя, противостоит дождю через 2 - 6 часов, полное отверждение 2 - 4 суток.

Преимущества и особенности:

- сокращает время высыхания
- увеличивает прочность
- увеличивает адгезию к минеральным подложкам
- усиливает тиксотропные свойства
- незначительно снижает эластичность

Области применения:

- для модификации, улучшения технологических и эксплуатационных свойств битумно-полимерных составов на водной основе Эластомерик пятисотой серии

Применение:

Перемешать битумно-полимерную мастику или пасту низкооборотным миксером одну минуту, засыпать сухую добавку активатор **ELASTOMERIC - 511 Active** и перемешивать не менее 2 минут до образования однородной массы без комков. Для снижения вязкости, получения смеси требуемой консистенции для удобства нанесения следует добавить воду из расчета 0,5 - 1 л воды на 1 кг добавки. Перемешанный материал необходимо использовать в течение 90 минут.

В случае использования материала для других целей и/или неупомянутых в бюллетене условиях требуется самостоятельно провести испытания или обратиться к производителю.

Дозирование:

2 кг добавки на 20 кг мастики

10 кг добавки на 200 кг мастики

Цвет:

Белый порошок.

Упаковка и хранение:

ELASTOMERIC - 511 Active выпускается в пластиковых ведрах по 2 и 10 кг.

Срок хранения 12 месяцев в плотно закрытой таре.

Температура хранения от +5°C до +30°C.

Упаковки хранить крышкой вверх.

Внимание:

Беречь от детей. Если **ELASTOMERIC - 511 Active** попал на кожу - промыть водой с мылом. Не используйте пустую упаковку для хранения пищевых продуктов.

Информация, содержащаяся в данном бюллетене является точной и основана на знаниях, имеющихся у нас в данный момент. Она предназначена, чтобы помочь пользователю в оценке опасностей продукта и мерах безопасности, которые нужно принять при его использовании. Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Вы должны быть уверены в том, что материал считается подходящим к использованию. С выпуском данного технического бюллетеня предыдущий считается недействительным и теряет силу.

www.elastomeric.ru

