



Ф-04-16-02-2025

Орган инспекции

ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР «ЭКСПЕРТИЗА И КОНТРОЛЬ»

198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова,
дом 35, корпус 4, литер И, 30-н (часть помещения 69, 70, 71)

E-mail: box@expertsgr.ru; тел. 8-921-914-80-82

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710588 от 10.07.2025



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

Доброва С.А.

Экспертное заключение

№ **000059**

от **19. 09. 2025**

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Однокомпонентная гидроизоляционная мастика на основе стирол-акрила
«Эластомерик-917 REF» (Elastomeric-917 REF)

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Эластомерик Системс» (ООО «Эластомерик Системс»).

ИНН 4826110420; ОГРН 1144827005795

Юридический адрес: 398037, Липецкая область, г.о. город Липецк, г. Липецк, ш. Лебедянское, д. 3А, помещ. 27, помещ. 28.

Фактический адрес: 398037, Липецкая область, г.о. город Липецк, г. Липецк, ш. Лебедянское, д. 3А, помещ. 27, помещ. 28.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Эластомерик Системс».

Юридический адрес: 398037, Липецкая область, г.о. город Липецк, г. Липецк, ш. Лебедянское, д. 3А, помещ. 27, помещ. 28.

Адрес производства: 398037, Липецкая область, г. Липецк, Трубный проезд, д. 1, владение 1.

2. Основание для проведения инспекции: заявление № 61/01-04 от 15.09.2025г.

3. Период времени, в течение которого проводилась экспертиза: с 15.09.2025 г. по 18.09.2025г.

4. Состав экспертных материалов:

- Протокол лабораторных испытаний № 08.29-110.ЦС-25 от 28 августа 2025 г., выданный испытательным лабораторным центром (ИЛЦ) Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС

Экспертное заключение № 000059

19. 09. 2025

Страница 1 из 11

Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы распространяются
на объект инспекции, подвергнутый экспертизе





Ф-04-16-02-2025

Орган инспекции

ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР «ЭКСПЕРТИЗА И КОНТРОЛЬ»

198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова,
дом 35, корпус 4, литер И, 30-н (часть помещения 69, 70, 71)

E-mail: box@expertsgr.ru; тел. 8-921-914-80-82

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710588 от 10.07.2025

RU.0001.510440);

- ТУ 20.30.22-001-29849259-2022 «МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРА ЭФИРА АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ И СТИРОЛА. Технические условия»;

- Паспорт безопасности;

- Паспорт качества;

- Письмо о составе;

- Инструкция по использованию;

- Макет этикетки.

5. Экспертиза проведена на соответствие: Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

В ходе экспертизы установлено: санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на соответствие требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок».

Продукция: Однокомпонентная гидроизоляционная мастика на основе стирол-акрила «Эластомерик-917 REF» (Elastomeric-917 REF), производится в соответствии с ТУ 20.30.22-001-29849259-2022 «МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРА ЭФИРА АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ И СТИРОЛА. Технические условия». Настоящие технические условия утверждены и зарегистрированы в установленном порядке.

Область применения: предназначена для герметизации складов длительного хранения, промышленных камер, климатических камер и камер для заморозки в пищевой промышленности.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества», Раздела 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о свойствах исходных веществ, изложенные в технической документации.

19. 09. 2025

Экспертное заключение № 000059

Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы распространяются
на объект инспекции, подвергнутый экспертизе

Страница 2 из 11





Ф-04-16-02-2025

Орган инспекции

ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР «ЭКСПЕРТИЗА И КОНТРОЛЬ»198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова,
дом 35, корпус 4, литер И, 30-н (часть помещения 69, 70, 71)

E-mail: box@expertsgr.ru; тел. 8-921-914-80-82

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710588 от 10.07.2025

Производителем представлено письмо о составе, согласно которому, продукция имеет следующий компонентный состав:

Наименование компонента	Массовая доля, %	№ CAS
Вода	≥ 16	7732-18-5
Бентонит	$\leq 0,1$	1302-78-9
Нитрит натрия технический	$\leq 0,1$	7632-00-0
Триполифосфат натрия	$\leq 0,1$	7758-29-4
Метилгидроэтилцеллюлоза	$\leq 0,2$	9032-42-2
Диспергатор	$\leq 0,3$	9010-77-9
Пропиленгликоль технический	$\leq 1,0$	57-55-6
Пеногаситель	$\leq 0,2$	112926-00-8
Каолин кальцинированный	$\leq 1,0$	92704-41-1
Фосфат цинка	$\leq 2,0$	7779-90-0
Диоксид титана	$\leq 4,0$	13463-67-7
Белила цинковые	$\leq 1,0$	1314-13-2
Микромрамор	$\leq 40,0$	1317-65-3
Микротальк	$\leq 1,0$	14807-96-6
Стирол акриловая дисперсия	≥ 42	100-42-5
Аминосилан	$\leq 0,5$	919-30-2
Смесь 5-хлор-2-метилизотиазолина (СМІТ) и 2-метилизотиазолинона (МІТ), которая при соотношении 3:1	$\leq 0,1$	26172-55-4
Йодопренилбутилкарбамат	$\leq 0,1$	55406-53-6
Коалесцент	$\leq 0,1$	25265-77-4
Загуститель акриловый	$\leq 0,5$	9003-01-4
Концентрат пигм. универс. Черный	$\leq 0,2$	1333-86-4

Для санитарно-эпидемиологической оценки проведены лабораторные исследования показателей образцов продукции.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями.

Лабораторные исследования продукции проведены лабораторией, аккредитованной в национальной системе аккредитации государств-членов, внесенной в Единый реестр испытательных лабораторий таможенного союза на соответствие требованиям Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества», Раздела 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим

19.09.2025

Экспертное заключение № 000059

Страница 3 из 11

Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы распространяются
на объект инспекции, подвергнутый экспертизе



Ф-04-16-02-2025

Орган инспекции

ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР «ЭКСПЕРТИЗА И КОНТРОЛЬ»198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова,
дом 35, корпус 4, литер И, 30-н (часть помещения 69, 70, 71)

E-mail: box@expertsgr.ru; тел. 8-921-914-80-82

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710588 от 10.07.2025

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299. Лабораторные исследования проведены в соответствии с утвержденной областью аккредитации ИЛЦ ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации и внесенной в нее нормативно-методической документацией на исследования.

Результаты лабораторных исследований представлены в виде протокола лабораторных испытаний. Протокол лабораторных испытаний № 08.29-110.ЦС-25 от 28 августа 2025 г., выданный испытательным лабораторным центром (ИЛЦ) Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510440). В качестве типового представителя был отобран образец: Однокомпонентная гидроизоляционная мастика на основе стирол-акрила «Эластомерик-917 REF» (Elastomeric-917 REF) в количестве 500 мл.

Результаты испытаний:

Таблица 1 (Глава II Раздел 6)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Типовой образец: Однокомпонентная гидроизоляционная мастика на основе стирол-акрила «Эластомерик-917 REF» (Elastomeric-917 REF)				
Органолептические показатели				
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	балл	МУ 2.1.2.1829-04	Не более 2	1
Токсикологические показатели				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°C Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МР № 29ФЦ/2688-03	80-120	88
Санитарно-химические показатели**				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20°C Относительная влажность 45%				
Дибутилфталат	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,10	Менее 0,01*
Диоктилфталат	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,02	Менее 0,001*
Формальдегид	мг/м ³	ГОСТ 30255-14	Не более 0,01	Менее 0,003*
Акрилонитрил	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,03	Менее 0,01*

Экспертное заключение № 000059

19.09.2025

Страница 4 из 11

Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы распространяются
на объект инспекции, подвергнутый экспертизе



Ф-04-16-02-2025

Орган инспекции

ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР «ЭКСПЕРТИЗА И КОНТРОЛЬ»198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова,
дом 35, корпус 4, литер И, 30-н (часть помещения 69, 70, 71)

E-mail: box@expertsgr.ru; тел. 8-921-914-80-82

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710588 от 10.07.2025

Стирол	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,002	Менее 0,001*
Метилметакрилат	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,01	Менее 0,001*
Санитарно-химические показатели** Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1 м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 40°C Относительная влажность 45%				
Дибутилфталат	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,10	Менее 0,01*
Диоктилфталат	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,02	Менее 0,001*
Формальдегид	мг/м ³	ГОСТ 30255-14	Не более 0,01	Менее 0,003*
Акрилонитрил	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,03	Менее 0,01*
Стирол	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,002	Менее 0,001*
Метилметакрилат	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,01	Менее 0,001*
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%)	кВ/м	МГФК 410000.001 РЭ	15,0	Менее 0,3*

Примечание:

*- Ниже диапазона методики.

**- Испытания проведены в соответствии МУ 2.1.2.1829-04.

Таблица 2 (Глава II Раздел 16)

Контролируемый показатель	Единицы измерения	НД на методы исследований	Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
Типовой образец: Однокомпонентная гидроизоляционная мастика на основе стирол-акрила «Эластомерик-917 REF» (Elastomeric-917 REF)				
Органолептические показатели				
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	балл	Инструкция № 880-71	Не более 1	Отсутствует
Органолептические показатели водных вытяжек при испытании материалов и изделий с влажностью более 15%, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами				

Экспертное заключение № 000059

19.09.2025

Страница 5 из 11

Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы распространяются
на объект инспекции, подвергнутый экспертизе



Ф-04-16-02-2025

Орган инспекции

ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР «ЭКСПЕРТИЗА И КОНТРОЛЬ»198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова,
дом 35, корпус 4, литер И, 30-н (часть помещения 69, 70, 71)

E-mail: box@expertsgr.ru; тел. 8-921-914-80-82

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710588 от 10.07.2025

Контролируемый показатель	Единицы измерения	НД на методы исследований	Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
Запах	балл	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 1	Отсутствует
Привкус	-	ГОСТ Р 57164-2016	Не допускается	Отсутствует
Муть	-	ГОСТ 31868-2012	Не допускается	Отсутствует
Осадок	-	ГОСТ Р 57164-2016	Не допускается	Отсутствует
Санитарно-гигиенические показатели				
Модельная среда – дистиллированная вода				
Время экспозиции – 10 суток. Температура заливочного раствора 24°C (далее комнатная)				
Акрилонитрил	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,02	Менее 0,001*
Метилметакрилат	мг/л	МУК 4.1.3171-14	Не более 0,25	Менее 0,005*
Стирол	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,01	Менее 0,005*
Формальдегид	мг/л	ГОСТ 22648-77 п.3.7	Не более 0,1	Менее 0,02*
Бензальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,003	Менее 0,001*
Модельная среда – 3% раствор молочной кислоты				
Акрилонитрил	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,02	Менее 0,001*
Метилметакрилат	мг/л	МУК 4.1.3171-14	Не более 0,25	Менее 0,005*
Стирол	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,01	Менее 0,005*
Формальдегид	мг/л	ГОСТ 22648-77 п.3.7	Не более 0,1	Менее 0,02*
Бензальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,003	Менее 0,001*
Модельная среда – 2% раствор уксусной кислоты, содержащий 2% поваренной соли				
Акрилонитрил	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,02	Менее 0,001*
Метилметакрилат	мг/л	МУК 4.1.3171-14	Не более 0,25	Менее 0,005*
Стирол	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,01	Менее 0,005*
Формальдегид	мг/л	ГОСТ 22648-77 п.3.7	Не более 0,1	Менее 0,02*
Бензальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,003	Менее 0,001*
Модельная среда – нерафинированное подсолнечное масло				
Акрилонитрил	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,02	Менее 0,001*
Метилметакрилат	мг/л	МУК 4.1.3171-14	Не более 0,25	Менее 0,005*
Стирол	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,01	Менее 0,005*
Формальдегид	мг/л	ГОСТ 22648-77 п.3.7	Не более 0,1	Менее 0,02*
Бензальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,003	Менее 0,001*

Примечание: *- Ниже диапазона методики.

Экспертное заключение № 000059

19. 09. 2025

Страница 6 из 11

Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы распространяются
на объект инспекции, подвергнутый экспертизе



Ф-04-16-02-2025

Орган инспекции

ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР «ЭКСПЕРТИЗА И КОНТРОЛЬ»198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова,
дом 35, корпус 4, литер И, 30-н (часть помещения 69, 70, 71)

E-mail: box@expertsgr.ru; тел. 8-921-914-80-82

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710588 от 10.07.2025

Таблица 3 (Глава II Раздел 16)

Контролируемый показатель	Единицы измерения	НД на методы исследований	Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
Типовой образец: Однокомпонентная гидроизоляционная мастика на основе стирол-акрила «Эластомерик-917 REF» (Elastomeric-917 REF)				
Органолептические показатели				
Органолептические показатели для воздушной вытяжек из материалов и изделий, с влажностью до 15%, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами				
Запах	-	Инструкция № 880-71	Не допускается	Отсутствует
Вкус	-	Инструкция № 880-71	Не допускается	Отсутствует
Цвет	-	Инструкция № 880-71	Не допускается	Отсутствует
Санитарно-химические миграционные показатели				
Модельная среда – воздушная среда				
Время экспозиции-48 часа. Температура в камере 24°C				
Соотношение площади поверхности образца к объему камеры = 1 м²/м³				
Акрилонитрил	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,01	Менее 0,001*
Метилметакрилат	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 1,0	Менее 0,001*
Стирол	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,002	Менее 0,001*
Формальдегид	мг/м ³	ГОСТ 30255-2014	Не более 0,003	Менее 0,003*
Бензальдегид	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,5	Менее 0,005*

Примечание: *- Ниже диапазона методики.

Таблица 4 (Глава II Раздел 11)

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Типовой образец: Однокомпонентная гидроизоляционная мастика на основе стирол-акрила «Эластомерик-917 REF» (Elastomeric-917 REF)			
Радиологические показатели			
Активность 40K, Бк/кг	Не более 370	221±108	ГОСТ 30108-94 (с изменениями 1,2)
Активность 232Th, Бк/кг		10±7	
Активность 226Ra, Бк/кг		18±12	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг		29±14	

Экспертное заключение № 000059

Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы распространяются
на объект инспекции, подвергнутый экспертизе

19.09.2025

Страница 7 из 11





Ф-04-16-02-2025

Орган инспекции

ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР «ЭКСПЕРТИЗА И КОНТРОЛЬ»

198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова,
дом 35, корпус 4, литер И, 30-н (часть помещения 69, 70, 71)

E-mail: box@expertsgr.ru; тел. 8-921-914-80-82

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710588 от 10.07.2025

В соответствие с п. 4.1, п. 4.2, п. 4.6 статьи 4 Главы I Общие положения Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299, протокол лабораторных испытаний указанного образца продукции отражает условия и методы испытаний.

По результатам гигиенической оценки протокола лабораторных испытаний установлено, что исследования проведены в полном объеме, исследованные показатели безопасности продукции не превышают величин допустимых уровней и соответствуют требованиям Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества», Раздела 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, а именно:

Согласно Разделу 6:

- интенсивность запаха образца составляет 1 балл, что соответствует требованиям п. 3.1 Подраздела 3 Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299;
- уровень напряжённости электростатического поля не превышает 15,0 кВ/м, что соответствует требованиям п. 3.4 Подраздела 3 Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299;
- токсикологические исследования (индекс токсичности) соответствуют требованиям п. 3.8 Подраздела 3 Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299. Исследуемый образец не токсичен, величина индекса токсичности не превышает допустимых уровней (согласно НТД на методы исследований МР № 29ФЦ/2688-03, для настоящей методики экспериментально установлены следующие нормативные интервалы величины индекса токсичности: $80\% \leq II, \leq 120\%$ - образец нетоксичен, $II < 80\%$, $II > 120\%$ - образец токсичен.);
- санитарно-химические показатели определены составом продукции и соответствуют требованиям п. 5.1 Приложения 6.1 к Разделу 6 «Требования к полимерным и

Экспертное заключение № 000059

19.09.2025

Страница 8 из 11

Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы распространяются
на объект инспекции, подвергнутый экспертизе





Ф-04-16-02-2025

Орган инспекции

ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР «ЭКСПЕРТИЗА И КОНТРОЛЬ»

198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова,
дом 35, корпус 4, литер И, 30-н (часть помещения 69, 70, 71)

E-mail: box@expertsgr.ru; тел. 8-921-914-80-82

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710588 от 10.07.2025

полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Исходя из области применения, указанной в нормативно-технической документации изготовителя, на заявленную продукцию не распространяются п. 3.6 Подраздела 3 Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Согласно разделу 11:

- эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (^{226}Ra , ^{232}Th , ^{40}K), составляет 29 ± 14 Бк/кг и не превышает установленных значений и соответствует требованиям Раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Согласно разделу 16:

- органолептические показатели водных вытяжек при исследовании материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами с влажностью более 15% соответствуют требованиям Таблицы 4 Раздела 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299;

- органолептические показатели водных вытяжек при исследовании материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами с влажностью до 15% соответствуют требованиям Таблицы 5 Раздела 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299;

- определение уровня миграции химических веществ при исследовании материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами с влажностью более 15%, проведено на модельных средах (дистиллированной воде, нерафинированном подсолнечном масле, 2% растворе уксусной кислоты, 2% растворе поваренной соли, 3% растворе молочной кислоты), имитирующих свойства предполагаемого ассортимента пищевых продуктов при температурно-временных режимах, воспроизводящих реальные условия эксплуатации. При проведении санитарно-химических исследований материалов,

Экспертное заключение № 000059

19. 09. 2025

Страница 9 из 11

Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы распространяются
на объект инспекции, подвергнутый экспертизе





Ф-04-16-02-2025

Орган инспекции

ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР «ЭКСПЕРТИЗА И КОНТРОЛЬ»

198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова,
дом 35, корпус 4, литер И, 30-н (часть помещения 69, 70, 71)

E-mail: box@expertsgr.ru; тел. 8-921-914-80-82

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710588 от 10.07.2025

предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, влажность которых не превышает 15%, определение выделяемых химических веществ проведено в воздушной среде, при температурно-временных режимах, отражающих реальные условия эксплуатации. Количественное содержание в модельных средах идентифицированных веществ не превышает установленных для них значений допустимых количеств миграции химических веществ и соответствует требованиям Подраздела 3, п/п 1.2.2 Таблицы 2 Раздела 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в нормативно-технической документации, инструкции по использованию и на потребительской этикетке.

Проведена оценка макета потребительской этикетки. Представленный макет выполнен в соответствии с требованиями Подраздела 4 Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299. Макет этикетки выполнен на русском языке, читаемый, заверены директором ООО «Эластомерик Системс» и содержит следующую информацию: наименование и обозначение продукции; назначение (область применения); состав; инструкция по применению; сигнальные слова, предупредительные надписи, знак опасности (предупредительный знак); описание опасности; меры предосторожности; пиктограммы и текст, информирующие о применении средств индивидуальной защиты; меры первой помощи; дата производства; гарантийный срок годности; номер партии; объем (л); условия хранения; информирование о недопустимости применения в условиях режима влажной дезинфекции; ТНПА, по которому осуществляется выпуск продукции; наименование изготовителя, его юридический адрес и адрес производства; наименование организации, уполномоченной принимать претензии на территории ТС, ее адрес, контактные данные для экстренных обращений; отметка технического контроля. Продукция сопровождается инструкцией по использованию.

Закключение: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы представленной технической документации и анализа протокола лабораторных испытаний, в части представленных показателей, продукция: Однокомпонентная гидроизоляционная мастика на основе стирол-акрила «Эластомерик-917 REF» (Elastomeric-917 REF), изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Эластомерик Системс», юридический адрес: 398037, Липецкая область, г.о. город Липецк, г. Липецк, ш. Лебедянского, д. 3А, помещ. 27, помещ. 28, адрес производства:

Экспертное заключение № 000059

19.09.2025

Страница 10 из 11

Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы распространяются
на объект инспекции, подвергнутый экспертизе





Ф-04-16-02-2025

Орган инспекции

ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР «ЭКСПЕРТИЗА И КОНТРОЛЬ»

198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова,
дом 35, корпус 4, литер И, 30-н (часть помещения 69, 70, 71)

E-mail: box@expertsgr.ru; тел. 8-921-914-80-82

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710588 от 10.07.2025

398037, Липецкая область, г. Липецк, Трубный проезд, д. 1, владение 1,
СООТВЕТСТВУЕТ требованиям Раздела 6 «Требования к полимерным и
полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздела 11 «Требования к
продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе
генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества»,
Раздела 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и
других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами»
Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к
продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),
утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Врач по общей гигиене

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор

Кочеткова А.А.

Смирнова Я.С.

19. 09. 2025

Экспертное заключение № 000059

Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы распространяются
на объект инспекции, подвергнутый экспертизе

Страница 11 из 11

